

K1-100 多功能彈性防水底漆

Ultra-Premium Multi-Purpose Primer



本產品是一種新型水性合成乳液搭配特殊進口材料研製而成。本產品對於水泥基表面的處理擁有驚人且有效的突破，可絕對提高水泥基表面的接著性、並明顯降低吸水率並且達到防水的效果！如再搭配防水面漆使用可達到雙重防水的功能！此外，本產品對內外牆及大多的特殊基材如磁磚、玻璃、PVC、鐵片浪板等難以附著的表面均有優越的接著性、耐酸鹼性(耐白華生長)及耐水性。並且可以搭配益膠泥或水泥(砂)來強化接著進而達到如水泥強化劑的功效。



塗裝器具

滾輪、毛刷



乾燥時間

指觸乾燥約 1~2 小時

堅結乾燥約 3~4 小時



理論塗佈量

5 加侖約 18~20 坪 (59~66m²)

1 加侖約 3~4 坪 (10~13m²)

產品特色

- 對地坪之選擇性廣，無論新舊的水泥基表面、合板、石棉板等接著性特別優越
- 可施做本產品於任何難以附著的基材表面上，擁有高彈性、高滲透力及黏著性
- 添加水泥於本產品後，可使其性能範圍提高，作業性改善，待其乾燥後，即變成粗糙面，並有優越的防水性及耐酸鹼性且水性環保無臭，不垂流好施工

施工說明

【前處理】

將被塗表面之積水、油漬及青苔等附著汙物清除乾淨，嚴重時請用清水或強力水柱清洗後再曬乾。如被塗表面存有舊式 PU 或其他防水層需完全剷除並於剷除後將其被塗面清潔乾淨。

【底漆施工】

施工範圍	使用說明
室內水泥牆面	稀釋約 3~5 倍的自來水使用
室外水泥牆面及屋頂	稀釋約 2~3 倍的自來水使用
磁磚、大理石、玻璃面	直接使用或 1 比 1 搭配水泥使用
烤漆板、浪板、鐵板、PVC	直接使用或 1 比 1 搭配水泥使用
洗石子、抿石子、馬賽克磚	直接使用或 1 比 1 搭配水泥使用
做為水泥強化劑使用	1 比 1 搭配益膠泥或水泥使用
▲ 可根據施工現場實際情況調整比例	

產品適用範圍

內外牆用底漆及水泥表面、混凝土之接著及強度增強劑。舊有防水層、翻修界面等覆蓋舊有地面處理。

磁磚、馬賽克磚、洗石子、抿石子、大理石、PVC 表面、烤漆板、浪板、玻璃表面、矽酸鈣板及鐵皮表面等。

產品資訊說明

塗裝間隔	最少約 2 小時，最多約 4 小時
產品比重	約 1kg/L
產品包裝	5 加侖 18.5 公斤、1 加侖 3.7 公斤
保存期限	正常狀況之下，至少 24 個月
標準色系	乳白色，乾燥後呈現暗透明

產品包裝說明



- 被塗表面潮濕、雨天或濕氣高之天候時應避免施工。建議晴天施工較佳。
- 產品應儲存於通風陰涼處，切勿置放於太陽可照射之範圍，以避免材料變質。建議儲存及施工溫度：10~35°C。
- 使用面積及使用坪數為參考面積，會因被塗面粗糙度、平整度或塗刷厚度而有所增減。以上塗佈量說明皆為一道塗刷之基準。
- 理論乾燥時間會因濕度、溫度、及施工條件受影響，請以實際現場時間為主。上述乾燥時間數據是依據環境溫度 25°C、濕度 60% RH。
- 產品包裝皆以毛重計算。五加侖毛重正負差約為 0.5 公斤、一加侖及一公升毛重正負差約為 0.1 公斤。
- 我們有提供產品相關的安全資料表(SDS)，如有需要請來電索取或至 www.kingcatpaint.com.tw 查詢。

以上產品資訊及數據均為育隆造漆實驗測試後之評估結果，但會因不同施工場所、使用方法或品質滿意度認知上有所不同而造成差異，請先在現場試作以確認您的滿意度、接受度及業主的認可。因市場需要我們將保留更改產品資訊及數據之權利以供未來繼續研發改進，產品資訊及數據之調整恕不另做通知。本資料僅供參考，如需設計採用可向我們再度確認並索取最新的產品資料及要求必要的專業協助。特殊規格商品可特別訂製，請歡迎隨時來電詢問。® 為育隆造漆工業股份有限公司之註冊商標。© 育隆造漆工業股份有限公司版權所有。 TDS2016MAR25-1

育隆造漆工業股份有限公司

services@kingcatpaint.com.tw | www.kingcatpaint.com.tw

