

# K1-303 高濃度伸介漆

Premium Multi-Surface Cement Bonding Primer



本產品是一種合成橡乳液，對於水泥沙漿的性能改良有驚人的突破，可絕對提高水泥砂漿的接著效果，降低透水率、吸水率，是以對水泥砂漿有關的防水性、抗壓強度、抗彎強度、抗拉強度、耐衝擊性、耐磨性、溫度變化脹縮之抵抗性，以及耐藥品性等種種強度，可因正確使用而得到良好的效果。

## 塗裝器具



滾輪、毛刷

## 乾燥時間



指觸乾燥約 1~2 小時  
堅結乾燥約 3~4 小時

## 理論塗佈量



5 加侖約 18~20 坪 (59~66m<sup>2</sup>)  
1 加侖約 3~4 坪 (10~13m<sup>2</sup>)  
1 公升約 0.8~1 坪 (2~3.3m<sup>2</sup>)

## 產品特色

- 對地坪之選擇性廣，無論是老舊地坪、鐵皮、烤漆板、合板、石棉板等其接著性都非常優秀
- 添加水泥砂於本產品後，可使其性能範圍提高並改善作業性、增強結著性等
- 添加入水泥砂於本產品後可有效提升抗曲強度
- 對於無機表面處理良好，將伸介漆與水泥混合後使用可將光滑被塗表面變成粗糙面

## 施工說明

### 【表面前處理】

將被塗表面之積水、油漬及青苔等附著汙物清除乾淨，嚴重時請用清水或強力水柱清洗後再曬乾。

### 【底漆施工】

- 伸介漆不得稀釋。
- 使用前請先將伸介漆均勻攪拌。
- 取出所需用量後，將伸介漆以 2 比 1 的比例與水泥或水泥砂混合攪拌。攪拌均勻後請於一個小時之內進行施工以利用於伸介漆對於被塗表面之接著強度的保持。
- 為避免施工過程中水泥或水泥砂過度沉澱於容器中，建議可以邊施工邊攪拌。

## 產品適用範圍

水泥砂漿、水泥漿及混凝土之接著及強度增進劑。  
舊有防水層、翻修介面等覆蓋舊式表面處理。

## 產品資訊說明

塗裝間隔	約 3~4 小時
產品比重	約 1kg/L
產品包裝	5 加侖 18.5 公斤、1 加侖 3.7 公斤 1 公升 0.9 公斤
保存期限	正常狀況之下，至少 24 個月
標準色系	白色

## 產品包裝說明



- 被塗表面潮濕、雨天或濕氣高之天候時應避免施工。建議晴天施工較佳。
- 產品應儲存於通風陰涼處，切勿置放於太陽可照射之範圍，以避免材料變質。建議儲存及施工溫度：10~35°C。
- 使用面積及使用坪數為參考面積，會因被塗面粗糙度、平整度或塗刷厚度而有所增減。以上塗佈量說明皆為一道塗刷之基準。
- 理論乾燥時間會因濕度、溫度、及施工條件受影響，請以實際現場時間為主。上述乾燥時間數據是依據環境溫度 25°C、濕度 60% RH。
- 產品包裝皆以毛重計算。五加侖毛重正負差約為 0.5 公斤、一加侖及一公升毛重正負差約為 0.1 公斤。
- 我們有提供產品相關的安全資料表(SDS)，如有需要請來電索取或至 [www.kingcatpaint.com.tw](http://www.kingcatpaint.com.tw) 查詢。

以上產品資訊及數據均為育隆造漆實驗測試後之評估結果，但會因不同施工場所、使用方法或品質滿意度認知上有所不同而造成差異，請先在現場試作以確認您的滿意度、接受度及業主的認可。因市場需要我們將保留更改產品資訊及數據之權利以供未來繼續研發改進，產品資訊及數據之調整恕不另做通知。本資料僅供參考，如需設計採用可向我們再度確認並索取最新的產品資料及要求必要的專業協助。特殊規格商品可特別訂製，請歡迎隨時來電詢問。® 為育隆造漆工業股份有限公司之註冊商標。© 育隆造漆工業股份有限公司版權所有。 TDS2016MAR25-1

育隆造漆工業股份有限公司

services@kingcatpaint.com.tw | www.kingcatpaint.com.tw

