

K2-900 地坪止滑金剛砂

Anti-Slip Sand



本產品為天然礦石金剛砂搭配特殊粉體製成，專用於室內外地坪止滑使用，能使地坪面能有粗糙表面並防止地坪面濕滑。



塗裝器具

手灑



乾燥時間

請參考面漆乾燥時間



理論使用面積

1 加侖 K2-900 搭配 5 加侖面漆
1 公升 K2-900 搭配 1 加侖面漆

產品特色

- 天然礦石金剛砂製成
- 本產品施工方便簡單
- 絕佳的硬度

施工說明

- 面漆塗刷完畢後約 5 分鐘內，在面漆尚未完全乾燥前，用手抓起金剛砂朝面漆上方由下往上拋撒，使金剛砂自然往下落於面漆上。
- 等待約 8 小時或隔天，第一道面漆乾燥後，再塗刷第二道面漆，整面將金剛砂包覆，乾燥後即可完工。
- **注意事項：金剛砂應盡量均勻拋撒以免造成整坨結塊。拋撒金剛砂越多則會造成面漆表面越粗糙。請參考建議使用量使用，可依工程需求做適度調整。**

產品適用範圍

搭配地坪耐磨面漆、Epoxy 環氧地坪面漆及防水面漆使用。

產品資訊說明

產品包裝 1 加侖 4.2 公斤
保存期限 正常狀況之下，至少 24 個月

產品包裝說明



- 被塗表面潮濕、雨天或濕氣高之天候時應避免施工。建議晴天施工較佳。
- 產品應儲存於通風陰涼處，切勿置放於太陽可照射之範圍，以避免材料變質。建議儲存及施工溫度：10~35°C。
- 使用面積及使用坪數為參考面積，會因被塗面粗糙度、平整度或塗刷厚度而有所增減。以上塗佈量說明皆為一道塗刷之基準。
- 理論乾燥時間會因濕度、溫度、及施工條件受影響，請以實際現場時間為主。上述乾燥時間數據是依據環境溫度 25°C、濕度 60% RH。
- 產品包裝皆以毛重計算。大組包裝毛重正負差約為 0.5 公斤、小組包裝毛重正負差約為 0.1 公斤。
- 我們有提供產品相關的安全資料表(SDS)，如有需要請來電索取或至 www.kingcatpaint.com.tw 查詢。

以上產品資訊及數據均為育隆造漆實驗測試後之評估結果，但會因不同施工場所、使用方法或品質滿意度認知上有所不同而造成差異，請先在現場試作以確認您的滿意度、接受度及業主的認可。因市場需要我們將保留更改產品資訊及數據之權利以供未來繼續研發改進，產品資訊及數據之調整恕不另做通知。本資料僅供參考，如需設計採用可向我們再度確認並索取最新的產品資料及要求必要的專業協助。特殊規格商品可特別訂製，請歡迎隨時來電詢問。® 為育隆造漆工業股份有限公司之註冊商標。© 育隆造漆工業股份有限公司版權所有。 TDS2016MAR25-1

育隆造漆工業股份有限公司

services@kingcatpaint.com.tw | www.kingcatpaint.com.tw

