

# KE-060 水性環氧地坪底漆

Water-based Epoxy Primer



KE-060 為水性雙液型 EPOXY 底塗漆料，為低臭味純水性之產品。本產品使用進口材料組成，擁有絕佳的附著能力及優越的滲透性，可適用於各種不同基材。此材料添加任何揮發性有機物，施作無臭味且簡易施工。

## 塗裝器具



滾輪、毛刷、噴塗

## 乾燥時間 (25°C)



可操作時間約 70 分鐘  
指觸乾燥時間約 30 分鐘  
完全堅硬時間約 24 小時

## 理論塗佈量



大組約 88~100m<sup>2</sup> (27~30 坪)  
小組約 22~25m<sup>2</sup> (7~7.5 坪)

## 產品特色

- 水性無毒、無刺鼻味及不燃性
- 優越的滲透性、可有效強化基材
- 優越的附著能力，適用於各種不同基材
- 耐化學性佳

## 施工說明

### 【表面前處理】

- 將被塗表面之積水、油漬及青苔等附著汙物清除乾淨，嚴重時請用清水或強力水柱清洗後再曬乾。如被塗表面存有舊式 PU 或其他防水層需完全剷除並於剷除後將其被塗面清潔乾淨。

### 【底漆施工】

- 產品使用前請先分別將 A 劑及 B 劑均勻攪拌。
- 將 A 劑與 B 劑依比例混合攪拌，並為確保產品反應完全，攪拌後請放置 1~2 分鐘後再開始進行施工
- 本產品不可稀釋，請直接使用。
- 標準施工方式：底漆建議塗刷至少一道以上，且不得稀釋。如地坪過於老化及氧化，請施工塗刷二道以上以達到最佳的效果。

## 施工注意事項：

- 環氧系統為反應型材料，操作時間約 70 分鐘。
- 建議施工時溫度為 15°C ~ 35°C，濕度 < 75。

## 產品適用範圍

水性環氧地坪專用底漆。

## 產品資訊說明

塗裝間隔	最少約 5 小時，最佳為 1 天
產品包裝	大組 9.6 : 3.2kg (淨重)
保存期限	小組 2.4 : 0.8kg (淨重)
標準色系	正常狀況之下，至少 12 個月 A 劑為咖啡呈墨綠色，B 劑為乳白色。乾燥後為透明面。

- 被塗表面潮濕、雨天或濕氣高之天候時應避免施工。建議晴天施工較佳。
- 產品應儲存於通風陰涼處，切勿置放於太陽可照射之範圍，以避免材料變質。建議儲存及施工溫度：10~35°C。
- 使用面積及使用坪數為參考面積，會因被塗面粗糙度、平整度或塗刷厚度而有所增減。以上塗佈量說明皆為一道塗刷之基準。
- 理論乾燥時間會因濕度、溫度、及施工條件受影響，請以實際現場時間為主。上述乾燥時間數據是依據環境溫度 25°C、濕度 60% RH。
- 我們有提供產品相關的安全資料表(SDS)，如有需要請來電索取或至 [www.kingcatpaint.com.tw](http://www.kingcatpaint.com.tw) 查詢。

以上產品資訊及數據均為育隆造漆實驗測試後之評估結果，但會因不同施工場所、使用方法或品質滿意度認知上有所不同而造成差異，請先在現場試作以確認您的滿意度、接受度及業主的認可。因市場需要我們將保留更改產品資訊及數據之權利以供未來繼續研發改進，產品資訊及數據之調整恕不另做通知。本資料僅供參考，如需設計採用可向我們再度確認並索取最新的產品資料及要求必要的專業協助。特殊規格商品可特別訂製，請歡迎隨時來電詢問。® 為育隆造漆工業股份有限公司之註冊商標。© 育隆造漆工業股份有限公司版權所有。 TDS2016MAR25-1

育隆造漆工業股份有限公司

services@kingcatpaint.com.tw | www.kingcatpaint.com.tw

