

B1-107 水珠透明防水膠



B1-107 採用水性單體壓克力樹脂研製而成,其樹脂單體選用耐後等級,可完全杜絕紫外線的破壞並防止漆膜的脆化及黃變現象。本產品有非常優越的密著強度,可直接施作於磁磚、烤漆板等無機表面上,漆膜乾燥後會形成一種高耐候的透明防水保護膜。另外其高透明度特性也可當作透明保護漆來使用。

產品特色

- 高耐候等級,防止漆膜脆化及黃變。
- 高透明性,施工範圍廣泛。
- 優越的密著性,可直接施工於無機表面上。
- 低透水率。
- 優越的防水性:
 - CNS 10757 耐酸鹼、耐鹽水、耐濕性 168 小時
- 通過 ASTM F693 重金屬溶出測試。

適用範圍

- 磁磚、馬賽克磚、洗石子、抿石子、原木、石材、烤漆板等表面防水工程。

表面前處理

- 將被塗表面積水、油漬及青苔等附著汙物清除乾淨,嚴重時請用強力水柱清洗後再曬乾。如被塗表面存有舊式 PU 或其他油漆層需完全剷除並清潔乾淨。
- 施工被塗表面先進行全面性修復填補工作,包含角隅細縫、水泥龜裂破損等填補作業。

施工步驟

- **本產品不建議稀釋使用。**
- 被塗表面潮濕、雨天或濕氣高之天候時應避免施工。
- 開蓋後請先將產品均勻攪拌。攪拌完成後請以十字交叉塗刷方式進行第 2-3 道塗刷。

產品資訊

塗刷工具	泡棉滾輪、毛刷、噴塗器具
乾燥時間	指觸 1-2 小時、堅結 3-4 小時、完全乾燥 7 天
理論塗佈量	0.85 公升約 0.85 坪、3.5 公升約 3.5 坪
塗膜厚度	濕膜約 350µm、乾膜約 120µm
光澤度	有光
黏度	>500 m.Pas at 25°C
產品包裝	0.85L、3.5L
保存期限	正常狀況下,至少 36 個月
標準色系	透明

- 理論乾燥時間會因濕度、溫度、及施工條件受影響,請以實際現場時間為主。上述乾燥時間數據是依據環境溫度 25°C、濕度 60% RH。
- 使用面積及使用坪數為參考面積,會因被塗面粗糙度、平整度或塗刷厚度而有所增減。以上塗佈量說明皆為一道塗刷之基準。
- 產品資訊數據僅供參考,不建議運用在準精規格工程表時使用。

- 被塗表面潮濕、雨天或濕氣高之天候時應避免施工。建議晴天施工較佳。
- 產品應儲存於通風陰涼處,切勿置放於太陽可照射之範圍,以避免材料變質。建議儲存及施工溫度:10~35°C。
- 我們有提供產品相關的安全資料表(SDS),如有需要請來電索取或至 www.kingcatpaint.com.tw 查詢。

以上產品資訊及數據均為育隆造漆實驗測試後之評估結果,但會因不同施工場所、使用方法或品質滿意度認知上有所不同而造成差異,請先在現場試作以確認您的滿意度、接受度及業主的認可。因市場需要我們將保留更改產品資訊及數據之權利以供未來繼續研發改進,產品資訊及數據之調整恕不另做通知。本資料僅供參考,如需設計採用可向我們再度確認並索取最新的產品資料及要求必要的專業協助。特殊規格商品可特別訂製,請歡迎隨時來電詢問。