K1-305 無機層面強化仲介漆

KINGCAT 貓王油漆

K1-305 採用改性丙烯酸樹脂搭配無機矽酸填料研製而成，與各種表面均有非常好的密著性。本產品使用便利迅速，可直接施工於有毛細孔及無毛細空的平滑面，使其表面粗糙化，進而強化磁磚或塗料的黏著性及附著性。

產品特色

- 與各種表面有非常好的密著。
- 可將原有平滑表面粗糙化。
- 提升黏著性及附著強度。
- 單液型，無須添加水泥，施工迅速。

適用範圍

- 無毛細孔表面(磁磚、鐵皮、無毛細孔表面等)及有毛細孔表面(矽酸鈣板、水泥板表面等)接著強化及粗糙化。

表面前處理

- 將被塗表面積水、油漬及青苔等附著汙物清除乾淨，嚴重時請用強力水柱清洗後再曬乾。如被塗表面存有舊式 PU 或其他油漆層需完全刨除並清潔乾淨。
- 施工被塗表面先進行全面性修復填補工作，包含角隅細縫、水泥龜裂破損等填補作業。

施工步驟

- 本產品不建議稀釋使用。
- 開蓋後請先將產品均勻攪拌。
- 取出所需用量，依照比例 2:1 與水泥/水泥砂混合攪拌。
- 攪拌完成後請以十字交叉塗刷方式進行第 1-2 道塗刷。但如被塗表面老舊粉化嚴重，建議塗刷 2 道以上。

產品資訊

塗刷工具	泡棉滾輪、毛刷
乾燥時間	指觸 1-2 小時、堅結 1-2 小時、全乾燥 6 小時
理論塗佈量	1 加侖約 3-4 坪、5 加侖約 18-20 坪
塗膜厚度	乾膜約 100μm
光澤度	平光
黏度	<10,000 m.Pas at 25°C
加熱殘份	55% ± 2%
產品包裝	1 加侖、5 加侖
保存期限	正常狀況下，至少 36 個月
標準色系	灰白色

- 理論乾燥時間會因濕度、溫度、及施工條件受影響，請以實際現場時間為主。上述乾燥時間數據是依據環境溫度 25℃、濕度 60% RH。
- 使用面積及使用坪數為參考面積，會因被塗面粗糙度、平整度或塗刷厚度而有所增減。以上塗佈量說明皆為一道塗刷之基準。
- **產品資訊數據僅供參考，不建議運用在準備規格工程表時使用。**

- 被塗表面潮濕、雨天或濕氣高之天候時應避免施工。建議晴天施工較佳。
- 產品應儲存於通風陰涼處，切勿置放於太陽可照射之範圍，以避免材料變質。建議儲存及施工溫度：10~35°C。
- 我們有提供產品相關的安全資料表(SDS)，如有需要請來電索取或至 www.kingcatpaint.com.tw 查詢。

以上產品資訊及數據均為育隆造漆實驗測試後之評估結果，但會因不同施工場所、使用方法或品質滿意度認知上有所不同而造成差異，請先在現場試作以確認您的滿意度、接受度及業主的認可。因市場需要我們將保留更改產品資訊及數據之權利以供未來繼續研發改進，產品資訊及數據之調整恕不另做通知。本資料僅供參考，如需設計採用可向我們再度確認並索取最新的產品資料及要求必要的專業協助。特殊規格商品可特別訂製，請歡迎隨時來電詢問。