

產品特色	產品資訊	表面前處理
本產品採用奈米級矽改質樹脂，使材料具備優越的耐候性、耐鹼性、耐鹽水性及耐濕性。其卓越的滲透性能，能在成膜後展現出良好的附著力，並以底漆、面漆二合一設計，僅需塗刷兩道即可達到優異的防護效果。作為水性環保型產品，本材料不含毒性物質，具備低 VOC、低甲醛、無重金屬殘留等特性，安全健康且無異味。憑藉奈米結構特性，塗膜乾燥後可呈現清晰自然的原木紋理，不僅能有效維護材質美觀，亦能提供持久防護，防止木材產生龜裂、白化與老化現象。 - 具備耐候、耐鹼、耐鹽水與耐濕性，適應多變環境 底、面二合一設計，簡化工序，提升施工效率 - 通過 ASTM F963 規範，無重金屬溶出，並符合 CNS 15080 低 VOC 有機化合物揮發含量標準 - 耐濕性測試 24 小時無異狀，確保長效防護 - 鹽水噴霧測試 100 小時、耐鹽水性測試 120 小時，均無異常表現 適用範圍 - 室內外原木木材結構的防護及上色。	性質 水性液態塗料 黏度 2,000-3,500 m.Pas (25 °C) 光澤度 亮光 理論塗佈量 1 公升約 1.9-2.3 坪、 1 加侖約 8-10 坪、 5 加侖約 40-50 坪 塗膜厚度 濕膜約 300µm、 乾膜約 100µm 乾燥時間 指觸乾燥 30-60 分鐘 完全乾燥 2-3 天 塗刷工具 泡棉滾輪、毛刷、噴塗器具 保存期限 正常狀況下至少 24 個月 標準色系 101 透明、102 松木、 103 橡木、104 柚木、 105 紅柚木、106 黑胡桃 包裝規格 1 公升、1 加侖、5 加侖 - 理論乾燥時間會因濕度、溫度、及施工條件受影響，請以實際現場時間為主。上述乾燥時間數據是依據環境溫度 25 °C、濕度 60% RH。 - 使用面積及使用坪數為參考面積，會因被塗面粗糙度、平整度或塗刷厚度而有所增減。以上塗佈量說明皆為一道塗刷之基準。 - 產品資訊數據僅供參考，不建議運用在準備規格工程表時使用。	- 全新木材施工前請先將表面磨砂後再進行表面清除。 - 將被塗表面積水、油漬及青苔等附著汙物清除乾淨，嚴重時請用強力水柱清洗後再曬乾。

Water-Based Exterior Multiuse Wooden Paint

面漆施工

- 塗裝前先將塗料攪拌均勻，確定顏色均勻後再塗刷及噴塗。
- 建議 2 道施作，間格時間大約為 1 小時，若氣候溫度較低請以現場實際乾燥狀況調整間格時間，請確認完全乾燥後再進行第二道塗。
- 本產品不得稀釋使用，易造成塗膜厚度過低防護力銳減及木材濕度太高等現象。
- 含有油脂或單寧酸之木材，請施作 2-3 道以上以加強防護性避免浮油及白化等現象。
- 若使用本產品於木地板、木漆耐磨桌面，請另外搭配水性耐磨面層作使用。

清理與處置

- 用肥皂水清洗所有的工具及設備。
- 請勿將餘料倒入下水道、水溝、排水槽等處。如有溢出，應控制住材料擴散，並利用砂粉覆蓋，並聯絡當地衛生部門。

注意事項

- 被塗表面潮濕、雨天或濕氣高之天候時應避免施工。建議晴天施工較佳。
- 產品應儲存於通風陰涼處，切勿置放於太陽可照射之範圍，以避免材料變質。建議儲存及施工溫度：10~35°C。
- 警告！通過打磨、刮削或其他方式去除舊油漆可能會生含鉛的灰塵或煙霧。暴露在鉛塵或煙霧中可能會導致大腦損傷或其他不良健康影響，特別是對兒童或孕婦。控制對鉛或其他有害物質的接觸需要使用適當的保護設備，如合適的呼吸器 (NIOSH 批准) 和適當的遏制和清理。欲瞭解更多資訊，請致當地衛生部門。
- 我們有提供產品相關的安全資料表 (SDS)，如有需要請來電索取或至 www.kingcatpaint.com.tw 查詢。

產品基礎數據

以上產品數據表中所述的所有技術數據均基於實驗室測試結果。實際測量的數據可能因我們無法控制的情況下而有所不同。

免責聲明

以上產品資訊及數據均為育隆造漆實驗測試後之評估結果，但會因不同施工場所、使用方法或品質滿意度認知上有所不同而造成差異，請先在現場試作以確認您的滿意度、接受度及業主的認可。因市場需要我們將保留更改產品資訊及數據之權利以供未來繼續研發改進，產品資訊及數據之調整恕不另做通知。本資料僅供參考，如需設計採用可向我們再度確認並索取最新的產品資料及要求必要的專業協助。特殊規格商品可特別訂製，請歡迎隨時來電詢問。

產品包裝

