

# K1-115

# 隔間專用一次平補土

# 產品特色

本產品採用水性丙烯酸樹脂搭配特殊高滑 感輕質粉料研製而成,因其低比重特性, 施工時更加輕盈省力,並具備良好的可磨 平性。特別適合用於隔間牆縫隙及凹洞的 填補與修復。同時,產品使用高吸油量粉 料,可有效避免乾燥後產生凹陷或樹脂浮 出的問題,確保表面平整穩定。

- 質地輕盈,施工性佳
- 乾燥後表面易於打磨,平整細緻
- 減少施工過程氣泡產生,提升塗層品質

## 適用範圍

針對隔間的縫隙及凹洞之填補及修復。

#### 產品資訊

乾燥時間

性質水性膏狀光澤度平光理論塗佈量5 加侖約 2-3 坪(因施工縫隙大小而有所差異)

指觸乾燥 1-2 小時

完全乾燥 12-24 小時

**塗刷工具** 刮刀

保存期限 正常狀況下至少 24 個月

標準色系白色包裝規格5 加侖

- 理論乾燥時間會因濕度、溫度、及施工條件受影響,請以實際現場時間為主。上述乾燥時間數據是依據環境溫度 25°C、濕度 60% RH。
- 使用面積及使用坪數為參考面積,會因被 塗面粗糙度、平整度或塗刷厚度而有所增 減。以上塗佈量說明皆為一道塗刷之基 進。
- 產品資訊數據僅供參考,不建議運用在準備規格工程表時使用。

#### 表面前處理

- 新的混凝土或砂漿必須在環境溫度 25°C 下至少固化 7-30 天。
- 施工被塗表面先進行全面性修復填 補工作,包含角隅細縫、水泥龜裂 破損等填補作業。
- 將被塗表面積水、油漬及青苔等附著汙物清除乾淨,嚴重時請用強力水柱清洗後再曬乾。如被塗表面存有舊式 PU 或其他油漆層需完全刨除並清潔乾淨。
- 被塗表面之混凝土等如已有施作防水劑,則需要進行表面打磨
  10mm,但不保證可依然與本產品產生附著。

### 補土施工

- 被塗表面潮濕、雨天或濕氣高之天候 時應避免施工。
- 補土不得稀釋。
- 開蓋後先利用刮刀由容器內取出補 士,並放置於欲修補之裂縫、接縫或 凹陷處上。
- 稍加壓力使補土可完全滲入其裂縫、 接縫或凹陷處中並且盡量刮平以減少 後續的抛光作業。
- 細微裂縫、接縫或凹陷處可以一次性 修補完成,若裂縫處較為深或寬大 時,需分 2-3 次性的修補來減少乾縮 及龜裂狀況發生。

#### 清理與處置

- 用肥皂水清洗所有的工具及設備。
- 請勿將餘料倒入下水道、水溝、排水槽等處。如有溢出,應控制住材料擴散,並利用砂粉覆蓋,並聯絡當地衛生部門。

## 注意事項

- 被塗表面潮濕、雨天或濕氣高之天候時應 避免施工。建議晴天施工較佳。
- 產品應儲存於通風陰涼處,切勿置放於太陽可照射之範圍,以避免材料變質。建議儲存及施工溫度:10~35°C。
- 警告!通過打磨、刮削或其他方式去除舊油漆可能會生含鉛的灰塵或煙霧。暴露在鉛塵或煙霧中可能會導致大腦損傷或其他不良健康影響,特別是對兒童或孕婦。控制對鉛或其他有害物質的接觸需要使用適當的保護設備,如合適的呼吸器 (NIOSH批准) 和適當的遏制和清理。欲瞭解更多資訊,請致當地衛生部門。
- 我們有提供產品相關的安全資料表 (SDS),如有需要請來電索取或至 www.kingcatpaint.com.tw 查詢。

#### 產品基礎數據

以上產品數據表中所述的所有技術數據均基於 實驗室測試結果。實際測量的數據可能因我們 無法控制的情況下而有所不同。

## 免責聲明

以上產品資訊及數據均為育隆造漆實驗 測試後之評估結果,但會因不同施工場 所、使用方法或品質滿意度認知上有所 不同而造成差異,請先在現場試作以確 認您的滿意度、接受度及業主的認可。 因市場需要我們將保留更改產品資訊及 數據之權利以供未來繼續研發改進,產 品資訊及數據之調整恕不另做通知。本 資料僅供參考,如需設計採用可向我們 再度確認並索取最新的產品資料及要求 必要的專業協助。特殊規格商品可特別 訂製,請歡迎隨時來電詢問。

# 產品包裝

